

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



585S

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC
(20°C)

40

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200 - 220

Ø
(mm)

L
(mm)

1

1.6

2

2.4

3.2

Campo di impiego

Barretta in acciaio per riporti TIG su
stampi bassolegati al Cr-Mo.

Applicazioni

Stampi per materie plastiche e pressofusione e, più in generale, per riporti su
acciai al Cr-Mo utilizzati nella fabbricazione di attrezzature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/05/2013