

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



66S

Resistenza	N/mm ²	580
Limite elastico	N/mm ²	460
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20°C)	>70
Resilienza KV	J (-120°C)	>35

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici del tipo 18%Cr-8%Ni-2.5%Mo resistenti a severa corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020