

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



730

Durezza

HB

180

Granulometria

µm

36 - 106

### **Campo di impiego**

Polvere autoancorante per riporti a freddo con pistola ossigeno - acetilene - aria.

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

### **Applicazioni**

Strato d'ancoraggio nel procedimento di riporto a freddo su superfici piane o pezzi in rotazione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/02/2022