

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



731

Durezza	HB	180
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1400

Campo di impiego

Riporti resistenti a corrosione
lavorabili all'utensile.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Riporti su sedi di cuscinetti, alberi di macchine utensili, rulli guida, alberi motore e di trasmissione, pistoni di martinetti idraulici, coperchi per pozzi di ricottura, camicie di pompe, strati costituenti barriera termica e magnetica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/02/2022