RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO

735

Durezza	HV	150
Granulometria	µm	45 - 125
Temperatura di fusione	ºC	815

Campo di impiego
Polvere per riporti metallizzati a freddo autoancorante.

Tipo impianto: PLASMA SPRAY

Applicazioni
Guide di scorrimento per macchine utensili, anelli di usura, sedi di cuscinetti a pressione, sedi di valvole di scarico, silenziatori di scarico, dispositivi di trattamento termico, bielle, bielle, sedi e cappucci, blocchi motore, collettori di scarico, superfici di montaggio e testate.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/01/2016