

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



86S

Resistenza	N/mm ²	590
Limite elastico	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	35
Resilienza KV	J (20°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
2	300
2.5	300
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici refrattari
resistenti al calore fino a 1100°C.

Applicazioni

Griglie, cestelli ed attrezzature per trattamento termico, generatori d'aria
calda, crogioli, autoclavi, rivestimento di forni, bruciatori e camere di combustione
nell'industria dei laterizi, ceramica, vetro, ecc.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017