

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



901S

Resistenza	N/mm ²	90
Durezza	HB	35
Temperatura di fusione	°C	270 - 285

Ø
(mm)

2
2.3
3

Campo di impiego

Saldatura tenera dell'alluminio e
dell'alluminio con altri metalli.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 857, KOY 905C

Applicazioni

Riparazione di pezzi rotti o scheggiati, riparazioni su pezzi laminati e fusi,
costruzioni di carter in alluminio, corpi di pompe, recipienti, vasche, motori
elettrici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/07/2008