

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



**156S**

Durezza

HRC  
(20°C)

57

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5 350

3.2 450

4 450

5 450

### **Campo di impiego**

Depositi tenaci e resistenti all'usura  
anche in presenza di colpi.

### **Applicazioni**

Riporti su denti di pale, rulli di trascinamento, vomeri di aratri, miscelatori, martelli  
e più in generale, parti soggette ad usura di macchine per movimento terra.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/04/2021