

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



911

Campo di impiego

Lega in barretta universale fluida per acciaio e ghisa.

Resistenza	N/mm ²	490 - 550
Allungamento (5d)	%	25
Durezza	HB (20°C)	180
Temperatura di fusione	°C	880 - 910

Ø
(mm)

1.5
2
3
4
5

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 856, KOY 855S

Applicazioni

Costruzione di mobili metallici in acciaio di qualsiasi tipo, cestelli, contenitori ed arredamenti in tubolare profilato o laminato, griglie, scaffalature, carrelli, portabagagli, mensole, carrozzerie auto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005