

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



911F

Campo di impiego

Barretta rivestita universale fluida
per acciaio e ghisa.

Resistenza	N/mm ²	490 - 550	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	25	1.5
Durezza	HB (20°C)	180	2
Temperatura di fusione	°C	880 - 910	3

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Costruzione di mobili metallici in acciaio di qualsiasi tipo, cestelli contenitori ed arredamenti in tubolare profilato o laminato, griglie, scaffalature, carrelli, portabagagli, mensole, carrozzerie auto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2016