

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



913

Campo di impiego

Saldatura al cannello dell'acciaio zincato.

Resistenza	N/mm ²	470
Allungamento (5d)	%	34
Durezza	HB	120
Temperatura di fusione	°C	885 - 889

Ø
(mm)

2
3
4
5
6

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 855S, KOY 856

Applicazioni

Unioni su profilati, tubi e lamiere in acciaio zincato o galvanizzato di qualsiasi tipo e spessore, caldareria, impianti sanitari, carrozzerie auto, marmitte alluminate, telai, tettoie, portoni, scaffalature. Riporti di spessore elevato.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007