

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



917S

Resistenza N/mm² 250

Temperatura di fusione °C 710 - 860

Ø
(mm)

1.5

2

2.5

3

4

Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021