

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



**917S8**

|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 400       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 2         |
| Temperatura di fusione | °C                | 710 - 770 |

Ø  
(mm)

2

3

### **Campo di impiego**

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### **Applicazioni**

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/09/2016