

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



937SNT

Resistenza	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	33
Temperatura di fusione	°C	630 - 710

Ø
(mm)

Campo di impiego

Nastro trimetallico ecologico per
brasature altoresistenti di placchette
in metallo duro.

Tipo di lega: NASTRO

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D,
KOY ECOFLUX

Applicazioni

Saldatura di placchette o utensili in metallo duro a steli o supporti in acciaio.
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2021