RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A15

Durezza	HV	210
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1005 - 1050

Campo di impiego
Riparazione di difetti di fusione in ghisa e riporti facilmente lavorabili.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Monoblocchi e testate criccate, filetti consumati, ingranaggi, portate d'alberi, fusioni con difetti o con cricche, utensili in ghisa per pressaggio, lamiere di carozzerie, stampi per vetro con presenza di rame, collettori di scarico, carters.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/07/2016