

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



A35

Durezza	HRC	33 - 38
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1020 - 1050

Campo di impiego

Riporti su accessori per vetrerie
lavorabili e duttili, resistenti ad usura
e corrosione.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Stampi in ghisa per vetro, punzoni e presse a vite per la fabbricazione del
caucciù, cuscinetti, filetti, denti d'ingranaggi, pistoni, alette di ventilatori, modelli
per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2017