

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	440
Durezza	HRC	44
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1080 - 1140

Campo di impiego

Riporti su valvole e sedi resistenti al calore, abrasione e corrosione.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Applicazioni

Sedi di valvole, anche per vapore, paratie per acidi, pistoni e cuscinetti per pompe nell'industria chimica, pale mescolatrici, filiere per materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/01/2016