

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



AW51

Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Durezza DEL LEGANTE HRC 60 - 65

Granulometria μm 16 - 71

Campo di impiego

Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, coclee per oleifici, mandrini d'estrusione, argani guidafile, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2017