RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A62W

Durezza	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	ºC	980 - 1020

Campo di impiego
Riporti extraduri resistenti ad usura metallo-metallo, lavorabili solo con mole.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Applicazioni
Alberi a cammes, alberi, valvole, pale di mescolatori e di ventilatori, rulli e viti di convogliatori, guide e rulli di trafila e laminatoi, alberi di pompe, punterie, cuscinetti, punzoni per ceramica. Superfici e spigoli di stampi per cemento e refrattari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/10/2013