RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

AW51W

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62
Granulometria	µm	32 - 106

Campo di impiego
Riporti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Applicazioni
Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafilo, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastrine di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/11/2006