

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



B25

Durezza	HV	260 - 310
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1070 - 1100

Campo di impiego

Riporti e riparazione di spigoli di stampi, resistenti al calore fino a 600°C.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Applicazioni

Ricostruzioni, nell'industria del vetro, di spigoli rotti o usurati di stampi per fondi di bottiglie, collarini e fondelli; ricariche su ingranaggi, sedi di chiavette e portate d'alberi, pompe rotative, pistoni, eccentrici, cammes, spigoli su stampi in ghisa per stampaggio lamiera, sedi di valvole.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/12/2013