RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

# B37

| | | |
|---|---|---|
| Durezza | HV | 390 - 445 |
| Durezza | HRC | 39 - 44 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | ºC | 1030 - 1060 |

**Campo di impiego**
Riporti lavorabili resistenti all'usura metallo-metallo fino a 600ºC.

*Tipo impianto:* CANNELLO OSSIACETILENICO

**Applicazioni**
Punzoni e stampi per vetro, guide di scorrimento, dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/12/2013