

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



170HS

Durezza

HRC
(20°C)

66

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

Durezza

HRC
(600°C)

52

4

450

5

450

Campo di impiego

Massima resistenza all'usura
abrasiva a caldo e a freddo.

Applicazioni

Campane di altoforno, molazze per fonderia, eliche di fornaci, coltelli, raschiatori, giranti e corpi di pompe per dragaggio e, più in generale, per tutti i casi di severa usura da materiali abrasivi in sospensione liquida o in presenza di elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020