SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

EB4S

			Ø (mm)
Temperatura di fusione	ºC	640 - 670	
			1.5
			2

Campo di impiego
Lega ad elevato contenuto di argento della serie ECOBRAZE a basso intervallo di fusione.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY ECOFLUX S

Applicazioni
Industria alimentare. Saldatura di placchette in metallo duro e di diamanti su supporto in acciaio per la costruzione di utensili, lame di seghe a nastro e circolari, unioni su bronzo e ottone, meccanica di precisione, frigoriferi industriali, lampadari, scambiatori di calore, rubinetteria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/07/2012