

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI HV 2100
WC

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Durezza DEL LEGANTE HRC 59 - 63
Granulometria μm 20 - 106

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, ugelli per sabbiatrici, palette lancia-terra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2019