

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Bassolegato

				Ø	L
				(mm)	(mm)
	Resistenza	N/mm ²	880 - 1080	2.5	300
	Limite elastico	N/mm ²	>790	3.2	350
	Allungamento (5d)	%	>16	4	350
	Resilienza KV	J (-50°C)	>47	5	450

EN-ISO 18275-A :

E 79 5 Mn2Ni1CrMo B 4 2 H5

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza fino a 1080 N/mm².

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/04/2020