

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



1172

Durezza

HRC

48

Ø
(mm)

1.2

1.6

2.4

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :

ERCCoCr-B

EN 14700 :

TCO2

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 per ricariche resistenti a corrosione e ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/06/2021