

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE COBALTO



1175

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HRC

47

Ø
(mm)

1.2

AWS-ASME II C. SFA 5.21 :
ERCCoCr-E

Durezza DOPO
SALDATURA

HRC

33

1.6

2.4

EN 14700 :
TCo1

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.21 per ricariche resistenti all'usura e alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 08/09/2021