

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



Resistenza

N/mm²

>400

Durezza

HB (20°C)

200

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :

ENiFe-CI

EN-ISO 1071 :

E C NiFe-CI1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Universale per l'unione e la riparazione di ghise a grafite sferoidale o altamente sollecitate.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020