

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



1403

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni1

Resistenza	N/mm ²	620
Limite Elastico	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (-50°C)	100

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
2.4	1000

EN-ISO 636-A :
W Z3Ni1

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021