

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
 AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER80S-Ni2	Resistenza	N/mm ²	630		
	Limite Elastico	N/mm ²	530	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	26	1.6	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	280	2	1000
	Resilienza KV	J (-60°C)	100	2.4	1000
EN-ISO 636-A :				3.2	1000
W 2Ni2					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Per giunzioni di qualità in costruzioni di serbatoi e tubazioni a basse temperature di esercizio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/06/2021