

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



178S

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

400 - 500

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200 - 250

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

450

5

450

Campo di impiego

Ricarica ed unioni su acciai al 14%

Mn o difficilmente saldabili.

Applicazioni

Pompe di dragaggio, presse idrauliche, binari, mascelle per frantoi, parti per macchine movimento terra, cingoli per trattori.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2018