

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



141HR

Durezza DOPO

HRC

45 - 50

SALDATURA

(20°C)

Durezza IN ESERCIZIO

HRC

55

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporti resistenti ad usura metallo/metallo, ossidazione, cavitazione e corrosione ad alte temperature

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/06/2023