

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



1502

Resistenza	N/mm ²	80
Limite Elastico	N/mm ²	40
Allungamento (5d)	%	30

Ø (mm)	L (mm)
3.2	1000
4	1000

EN-ISO 18273 :

S Al 1080A

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per la saldatura TIG dell'alluminio puro (Al 99.8%).

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2012