

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	300		
	Limite Elastico	N/mm ²	140	2	1000
	Allungamento (5d)	%	20	2.4	1000
	Temperatura di fusione	°C	570 - 625	3.2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 5183				4	1000
				4.8	1000
				5	1000
EN-ISO 18273 : S Al 5183					

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per saldature altoresistenti su leghe in alluminio al magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2012