

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	240 - 320		
	Limite Elastico	N/mm ²	195 - 240	1.2	1000
	Allungamento (5d)	%	11 - 16	1.6	1000
	Temperatura di fusione	°C	557 - 612	2	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.10 : ER 4018				2.4	1000
				3.2	1000
				4	1000
EN-ISO 18273 : S Al 4018				5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per saldatura TIG trattabile termicamente

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 26/02/2025