

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- NICHEL E SUE LEGHE



1532

Resistenza N/mm² >550
Allungamento (4d) % >25

Ø
(mm) L
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.14 :

ERNiFeCr-1

EN-ISO 18274 :

S Ni 8065

1 1000
1.2 1000
1.6 1000
2 1000
2.4 1000
3.2 1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo Incoloy 825

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/09/2021