

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- TITANIO



1535

Limite Elastico
Allungamento (5d)
Durezza

N/mm²
%
HB

820
6
365

Ø
(mm)

L
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.16 :
ER Ti - 5

WERKSTOFF n. :
3.7165

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta universale per la saldatura TIG del Titanio grado 5.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

0.8	1000
0.89	457
0.9	
1.14	914
1.2	
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Revisione 0.0 - 13/11/2017