

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



165S

Durezza

HRC
(20°C)

63

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe15

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Ricarica dura su pezzi soggetti a forte abrasione con lievi colpi fino a temperature di 450°C

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020