

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



Resistenza

N/mm²

>300

Durezza

HB (20°C)

155

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :

ENi-CI

EN-ISO 1071 :

E C Ni-CI 1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Saldatura a freddo di ghise grigie o malleabili comprese quelle difficilmente saldabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020