

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



170HL

Durezza

HRC
(20°C)

65

Ø
(mm)

3.2

L
(mm)

350

Durezza

HRC
(600°C)

50

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe16

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Massima resistenza all'usura abrasiva a caldo e a freddo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020