

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



182S

Durezza

HRC
(20°C)

55 - 58

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

Campo di impiego

Massima resistenza all'azione
combinata abrasione-urti.

Applicazioni

Zona di usura di cilindri frantumatori per materiali abrasivi non
friabili, ceramiche, martelli per materiali refrattari ed argilla, coppie di
ingranaggi, mescolatori ed, in generale, tutte le parti soggette a forte usura per
abrasione combinata ad impatto.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020