

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



173/1

Durezza

HB

220

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

AWS-ASME II C. SFA 5.11 :

E NiCrMo-5

EN-ISO 14172 :

E Ni6275

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C. Placcatura su pezzi soggetti a corrosione ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017