

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE NICHEL



173E

Durezza

HB (20°C)

250

Durezza DOPO

HRC

38

INCRUDIMENTO

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

350

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Riporti antiusura resistenti a corrosione e a colpi ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017