

# SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



**183ES**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >720 |
| Limite elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >450 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |
| Resilienza KV     | J (20°C)          | >70  |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5       | 300       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |

## Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Cr-Mo  
resistenti alla corrosione ad alte  
temperature

## Applicazioni

Industria chimica, tubazioni, installazione di disinquinamento (desolfurizzazione  
dei gas).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020