

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE FERRO



182

Durezza

HRC
(20°C)

57

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

EN 14700 :

~E Fe15

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Massima resistenza all'azione combinata abrasione-urti.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 19/03/2020