

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**216UP**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza        | N/mm <sup>2</sup> | >510 |
| Limite Elastico   | N/mm <sup>2</sup> | >320 |
| Allungamento (5d) | %                 | >30  |

Ø  
(mm)

2.4

3.2

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**

ER 316LSi

**EN-ISO 14343-A :**

S 19 12 3 L Si

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

### **Campo di impiego**

Saldatura di acciai inossidabili austenitici laminati tipo AISI 316-316L.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016