

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**217UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 317 L

**EN-ISO 14343-A :**  
S (18 15 3 L)

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>300
Allungamento (5d)	%	>30

Ø  
(mm)

2.4  
3.2  
4

*Flusso:* KOY 605, KOY 605F

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai inox austenitici al Cr-Ni-Mo della serie AISI 317-317L.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/02/2026