

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



220

Durezza

HB

325 - 375

Ø
(mm)

1.2

1.6

EN 14700 :

SZ Fe 2

WERKSTOFF n. :

1.8405

Gas: Miscela Argon-CO2, Miscela
Argon-2%O2

Campo di impiego

Filo bassolegato al solo cromo per ricariche resistenti a forti colpi e all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 20/04/2022