

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC

60

Ø
(mm)

1.2

1.6

WERKSTOFF n. :

1.4718

Gas: Miscela Argon-CO₂, Miscela
Argon-2%O₂

Campo di impiego

Filo pieno lucido con carburi di Cr per riporti sottoposti ad usura abrasiva in presenza di colpi.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/04/2022